

ECOTONE NEW ERA SUNRISE

Die New Era-Kollektion besteht aus recyceltes Komponenten, weniger als 5 % kristalliner Kieselsäure und aus Biocompound gewonnenes Harz. Die Oberfläche New Era Sunrise hat einen gleichmäßigen warmweißen Hintergrund, eine feine Maserung, lange graue Adern und diffuse graue und beige Adern.



Oberflächenbearbeitungen

poliert, matt

* Das angegebene Gewicht kann aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts der verschiedenen Produktklassen um ca. 5% variieren.

Kategorie:

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Effektive Dichte EN 14617-1:2013 | kg/cm ³ | 2284 | W3 (EN 15285:2008) |
| Wasseraufnahme EN 14617-1:2013 | % | 0,1 | W3 |
| Biegezugfestigkeit EN 14617-1:2016 | Mpa | 55,3 | F4 (EN 15285:2008) |
| Schlagfestigkeit EN 14617-9:2005 | J | 6,8 | |
| Lineare thermische Ausdehnung EN 14617-11:2005 | 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 26,7 | |
| Chemikalienbeständigkeit (HCl und NaOH) EN 14617-10:2012 | Classe | C4 für Salzsäure C3 für Natriumhydroxid | |
| Abrieb EN 14617-:2012 | mm | 31,8 | A3 (EN 15285:2008) |

Zertifizierungen



Quartzforms SpA

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.

ecotone

Manufactured by:

Quartzforms SpA

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.

