

# IMPERIAL GOLD

Коллекция Imperial состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность Imperial White имеет однородный белый фон, мелкую зернистость и диффузные прожилки золотистых тонов.



## Формат **Jumbo**

320 cm x 164 cm (5.25 sqm)  
126" x 64.5" (56.51 sqft)

## Толщина | Вес\*

2 cm x 3/4" | 258 kg - 569 lb  
3 cm x 1 1/4" | 387 kg - 853 lb

## Отделка

глянцевая, матовая

\* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

## Категория: **6**

|   |                                   |  |                       |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Насыпная плотность<br>EN 14617-1:2013   | kg/cm <sup>3</sup>                | 2176   | W3<br>(EN 15285:2008) |
| Водопоглощение<br>EN 14617-1:2013   | %                                 | 0,04 - 0,07  | W3                    |
| Прочность при изгибе<br>EN 14617-1:2016   | Mpa                               | 67.7   | F4<br>(EN 15285:2008) |
| Прочность при сжатии<br>EN 14617-15:2006  | Mpa                               | 219  |                       |
| Ударопрочность<br>EN 14617-9:2005   | J                                 | 13.7   |                       |
| Линейное тепловое расширение<br>EN 14617-11:2005  | 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | 47.9   |                       |
| Химическая стойкость <b>(HCl и NaOH)</b><br>EN 14617-10:2012                                  | Classe                            | C4 для соляной кислоты<br>C4 для каустической соды |                       |
| Стойкость к истиранию<br>EN 14617-:2012   | mm                                | 29.6   | A3<br>(EN 15285:2008) |
| Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (глянцевая отделка)<br>EN 14231-:2003 |                                   | SRVсухая= 44<br>SRVвлажная= 5                      |                       |

## Сертификаты



QUARTZFORMS

## Quartzforms SpA

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010  
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.

